



Kurzanleitung „Next Generation Coatings“

	Aegis	Devil's Blood	Silla	Butterfly	Dok Do
Ablüftungszeit Erste Schicht	8-12 Min.			4-6 Min.	8-12 Min.
Wartezeit Zwischen Schichten	30 - 45 Min. (max. 60 Min.)			30 - 45 Min. (max. 60 Min.)	90 Min.
Ablüftungszeit Zweite Schicht	8-12 Min.			4-6 Min.	8-12 Min.
Aushärtezeit	Wir empfehlen das Fahrzeug 24 Stunden nach dem Auftragen in einem Raum zu belassen, in dem es nicht der Sonne und dem Kontakt mit Wasser ausgesetzt ist.				

- Eine Schicht der Versiegelung auftragen
- 8- 12 Minuten Ablüften lassen und Abwischen (Butterfly 4- 6 Minuten)
- 30 - 45 Minuten aushärten lassen (nicht länger als 60 Minuten)
- Zweite Schicht der Versiegelung auftragen
- 8- 12 Minuten Ablüften lassen und Abwischen (Butterfly 4- 6 Minuten)
- 24 Stunden in einem geschlossenem Raum aushärten lassen

HINWEISE:

- Wenn die erste Schicht der Versiegelung nicht wie vorgeschrieben abgewischt wird, ist es nach ca. 15-20 Minuten schwierig, das Produkt zu entfernen. Die betroffenen Bereiche müssen dann maschinell poliert und die Versiegelungen erneut aufgetragen werden.
- Hohe Luftfeuchtigkeit und Temperatur beeinflussen die Aushärtezeit der Versiegelung.
- Verwenden Sie keine Infrarotheizung um den Aushärtungsprozess zu beschleunigen.
- Kombinieren Sie nicht verschiedene Arten von Versiegelungen. Tragen Sie immer zwei Schichten derselben Versiegelung auf (z.B. zwei Schichten Aegis).